

Többfunkciós építőipari alapanyag

# A TERMÉK

## a PROMPT VICAT mint habarcs

A jelenleg forgalomban lévő cementekkel készült habarcsokkal szemben a PROMPT VICAT-val készült habarcs könnyíti és meggyorsítja a munkálatokat.



### HAGYOMÁNYOS KŐMŰVESMUNKA

Gyors munka

Burkolás - Ragasztás

Javítás

Vízálló vakolat

### DEKORÁCIÓ

Homlokzatok dekorációja és restaurációja

Mész hozzáadásával végzett munkák

## A PROMPT VICAT-val készült habarcs

TEMPO adagolása

A habarcs adagolása

A habarcs készítése

Használati utasítások

Szabályok



A PROMPT VICAT 25 kg-os zsákokban kerül forgalomba

Hivatalos Magyarországi képviselő és kizárólagos forgalmazó: **B.TÉKER KFT**

### Elkészítés módja



A habarcs bekeverése előtt mindent készítsen elő !



Használjon tiszta homokot !



Ne keverje össze előre a VICAT cementet és a homokot ! A homok víztartalma beindítja a kötési folyamatot !



Kerülje a sok víz használatát, mert csökkenti a terhelhetőséget és repedéseket okoz. Vizes homok használatakor kevesebb hozzáadott vízre van szükség.



Csak az adott munkához szükséges mennyiségű habarcsot keverjen be !



## A PROMPT VICAT habarcs elkészítése

( kötési idő = 15 perc 20 °C-on )

1

Szórja a TEMPO-t aVICAT cementre



2

Keverje hozzá a homokot



3

Öntse hozzá a vizet és jól keverje össze



### Elkészítés menete

## A PROMPT VICAT-val készült habarcs adagolása

Általánosan alkalmazott adagolás : 1 adag PROMPT VICAT / 1 adag homok

### A PROMPT VICAT habarcs általános használata:

20 °C-on kötési idő = 15 perc ; terhelhetőség = 4 MPa/90 percen keresztül

( emelje a mennyiséget szükség szerint a kötési idő figyelembevételével )



Duplázza a PROMPT VICAT és a TEMPO adagját a következő alkalmazási területeknél :

- erős igénybevételnek kitett falazat
- víz környezetében végzett munkák, agresszív víznek vagy tengervíznek kitett felületek
- vízzáró munkák

## Prompt VICAT + “TEMPO adagolás” : Dolgozzon a SAJÁT RITMUSÁBAN



A TEMPO biztosítja a szükséges időt :

- a jó kivitelezéshez
- szerszámok tisztításához



Lehetővé teszi nagyobb mennyiségű habarcs bekeverését



A TEMPO-val kevert PROMPT VICAT habarcs tulajdonságai nem változnak meg

Prompt VICAT + “TEMPO adagolás” : Dolgozzon GYORSAN és JÓL

## Elkészítés menete

### TEMPO adagolás



### Válassza a KÉNYELMES HASZNÁLATOT:

A TEMPO a PROMPT VICAT adalékanyaga,  
a használt PROMPT VICAT mennyiségéhez mérten adagoljuk.



"TEMPO adagolása" : 1 kupak / 1 liter PROMPT VICAT



1 kupak = 7 g

1 liter PROMPT VICAT = kb. 2 kőműveskanál

A TEMPO használata késlelteti a kötés kezdetét, 10-30 perc hőmérséklettől függően.  
(ennél kisebb mennyiségben a TEMPO hatékonysága gyenge)

			
A habarcs hőmérséklete	10 °C	20 °C	30 °C
Kötésidő TEMPO nélkül	4 perc	2 perc	1 perc
Kötésidő TEMPO adagolásával	30 perc	15 perc	10 perc

10 °C alatt felére csökkenthető az adagolt TEMPO mennyisége úgy, hogy a 30 perces kötési idő megmarad.



# Alkalmazási területek

## 1. Műemlékek, műemlék jellegű épületek

- homlokzati díszítőelemek
- homlokzatok

Egyaránt készíthető belőle - az adagolt cementmennyiségtől függően - vízzáró és légző vakolat.

## 2. Díszítőelemek öntése

## 3. Műkövek

## 4. Kőlépcsők javítása

## 5. Természetes kőből épült épületek, műtárgyak

(javítása, építése, fugázása, kiegészítése)

## 6. Injektálás, szerkezet-megerősítés

## 7. Dűbelezés

## 8. Speciális javítási munkák

(partfal, rézsűfal, vizbetörés, csőtörés megszüntetése)

## 9. Viz környezetében végzett munkák

## 10. Viz alatti munkák

## 11. Öntött formák készítése

## 12. Csatornázás

(javítási munkák)

## 13. Löttbeton készítés

## 14. Forgalomnak kitett közterületi gyors javítási munkák

## 15. Háztartásban végzendő gyors javítási munkák

## 16. A gipszet helyettesíti

(gyors munkavégzés, alacsony zsugorodási érték miatt nagy mennyiségben is egyszerre felhordható, - csekély várakozási idő - kültéren is alkalmazható)

## 17. Szobrok kiegészítése, javítása

(a puha kőzetből faragott szobrok javítására, kiegészítésére használható)

## 18. Habarcs és beton kötőanyagaként egyaránt alkalmazható





## A természetes Prompt cement tulajdonságai:

1. lehetővé teszi a gyors munkavégzést rendkívül gyors kötési idő (10-30 perc) külső hőmérsékleti tényezőktől függően, (pl.: parkány elkészítése hagyományos anyagokkal lehet akár 1-1,5 nap, addig Prompt cement használatával 1 óra)
2. kezdőszilárdsága 1-4 perc
3. vízzáró, adagolástól függően lehet vízzáró, de egyben a fal szellőzését is biztosíthatja a belőle készített páraáteresztő vakolat
4. vakolat is készíthető belőle a belőle készített vakolatnak az idő viszontagságai iránti ellenállása olyan, mint a jobb fajta köveké
5. gyors terhelhetőség (20 C-on kötési idő 15 perc, terhelhetőség 4 MPa)
6. zsugorodása csekély,
7. az időjárás viszontagságainak ellenáll,
8. víz alatt is megköt
9. nagy mennyiségben felhordható, nem repedezik,
10. köt fémhez, fához is (csőtörések javítása, árkok, csatornarendszer javítási munkálatai, medence)
11. tartósság, időtállóság
12. kőbarát (azt nem rongálja, vele együtt harmonikusan dolgozik, hozzá jól tapad)
13. színe okkersárgás, ezért természetes kövek, ragasztáshoz, fugázáshoz is kiváló
14. a gipszet tökéletesen helyettesíti (nagy mennyiségben felhordható, nem repedezik, zsugorodása csekély, víznek ellenáll)
15. gyors hibaelhárítás lehetővé teszi vízbetörések azonnali megszüntetését
16. kötési ideje Tempo kötéslassítóval (citromsav) beállítható.
17. vizes felületekre kiválóan tapad
18. nagyon jók a tapadási tulajdonságai (műanyag, fa, kő, beton,...)